

COMPAC
THE SURFACES COMPANY

QUARTZ COMPAC
SURFACES FOREVER

***Normas de colocación
y mantenimiento***

Colocación de pavimento con cemento cola en superficies de Quartz COMPAC

Deben seguirse las instrucciones del fabricante del cemento cola en cuanto a dosificación de agua y tiempo que debe estar la mezcla preparada.

Recomendamos, según la Normativa Europea en materia de adhesivos (EN 12004), la utilización de adhesivos a Base de Cemento CLASE C2 (adhesivo cementoso (C), mejorado (2)), tipo F55 Cermono Rápido de CERCOL, Pegoland fast fluido del grupo puma. En caso de colocación en zonas donde el material este sometido a elevada carga térmica deberán utilizarse colas de la clase R2. Para colocación sobre soportes especiales (cerámica, yeso) habrá que elegir un material de agarre apropiado para la colocación sobre dicho soporte. Granirapid de MAPEI entre otros. Existen marcas especializadas en material especial para rellenar las juntas de dilatación.

Pasos a seguir:

Para la colocación de QUARTZ COMPAC hay que tener en cuenta que la humedad contenida en el soporte ha de ser inferior al 2%. En caso de superar este valor, es necesaria la impermeabilización adecuada del soporte.

El no cumplimiento de estas recomendaciones de colocación y mantenimiento exime al fabricante de toda responsabilidad, por uso impropio o imperfecta colocación.

Normas de colocación

A.- Tanto las baldosas como la base del suelo deben estar limpias, secas y sin polvo. Se limpiarán grasas, pinturas y contaminantes. La planimetría del soporte no debe tener variaciones superiores a los 3 mm (medido con una regla de 2 metros). Se prepara el cemento cola (arena + resina + cemento).



B.- Nivelar el suelo con pasta niveladora. Colocar el cemento cola sobre el suelo, con llana dentada, con un espesor aproximado de 10 mm.



C.- Colocar el cemento cola en el reverso de la baldosa, con llana dentada de 6 a 8 mm (doble encolado).

D.- Colocar las baldosas una detrás de otra, dejando juntas de dilatación cada 40 m². Además dejar siempre una junta de dilatación perimetral de 5 mm y al menos 3 mm de junta entre baldosas. En caso de colocación en exteriores la junta mínima entre baldosas deberá ser de al menos 5 mm y las juntas de partición deberán realizarse cada 30 metros cuadrados. Para la colocación de baldosa de formato mayor al estándar deberán incrementarse las juntas de forma proporcional a la dimensión de las piezas.




NO COLOCAR EL PAVIMENTO SIN JUNTAS

E.- Golpear con mazo de goma la baldosa de tal forma que quede totalmente pegada al 100% al mortero.



G.- Aplicar a las 24/48 horas lechada de cemento blanco, (BL V 22,5 UNE 80305 96), con o sin pigmento, sobre las juntas, llenándolas.



F.- Limpiar el mortero base o el material que rebose por las juntas con mocho humedecido, antes de poner la lechada.



H.- Limpiar completamente los restos de lechada que quedan sobre la baldosa inmediatamente.



Normas de mantenimiento

Para su mantenimiento periódico, los materiales QUARTZ COMPAC , debido a sus excepcionales características físico-químicas, sólo precisan de una limpieza regular con un producto/detergente de ph neutro. Aclarar con agua y secar.

Para eliminar cualquier resto o residuo (ej: aceites y grasas, vino, vinagre, limón, refrescos, cafés,...) sobre la superficie de QUARTZ COMPAC , basta con pasar un trapo húmedo impregnado de detergente de ph neutro. Aclarar con agua y secar.

La excepcional dureza de estos materiales imposibilitan su pulido in situ al final de obra. Se recomienda proteger la superficie del material durante la obra para evitar daños.

COMPAC

THE SURFACES COMPANY

MÁRMOL COMPAC, SA

Travessera d' Albaida nº1

46727 Real de Gandía. Valencia (España)

Tel.: +34 902 300 155 • Fax: +34 96 295 41 51

info@compac.es • www.compac.es